商品描述/产品说明



管螺纹密封

产品说明

提示：
LOCTITE 塑料螺纹密封胶，97990-5331100 在 D2 密封范围内，由于通过 DVGW 研究所检验，获得德国联邦卫生部的 KTW 推荐：适合食品和饮用水领域。

说明：
安全数据表（参见下载）的正式版本和各种语言版本均可在网上通过搜索关键词“Henkel Documents”获取。

一般性：
这种液态螺纹密封胶可替代麻、膏和 PTFE 胶带。
可在接合后立即再校准部件。
LOCTITE 液态管螺纹密封胶，97990-511....
本产品用于固定和密封金属管螺纹和附件。紧密配合的金属部件之间的空气隔离会迅速变硬。
-55 °C 至 +150 °C
认证：
DVGW认证(EN 751-1): NG-5146CQ0312
低强度LOCTITE液态管螺纹密封胶，97990-577....
本产品用于固定和密封金属管螺纹和附件。特别适用于不锈钢零件，无需表面。通过紧密配合的金属部件之间的空气隔离而使其硬化，并通过敲击或振动防止松动和泄漏。
耐温度为-55°C至+ 150°C。
认证：
P1 NSF注册编号：123001
DVGW认证(EN 751-1): NG-5146AR0621
WRAS认证(BS 6920): 0711506
LOCTITE 塑料螺纹密封胶，97990-5331100
本产品推荐用于在冷热水系统塑料管和塑料/金属组合上密封塑料螺纹连接。它通过环境温度下的空气湿度硬化，永久弹性密封，防冷水和热水。
耐温度为-55°C至+ 150°C。
认证：
WRAS认证(BS 6920)适用饮用水: 0706521
DVGW认证(EN 751-1): NG-5146AR0618 P1
NSF注册编号：123620

商品概述

订货号	容器	内部标识号	工作环境	粘度 m Pa · s	操作时间	固化时间 小时	拆卸扭矩 Nm	螺纹尺寸
97990-5110050	50 ml 瓶	511	厌氧	9000-22000	25 分钟	12	6	≤R3
97990-5110250	250 ml 软管	511	厌氧	9000-22000	25 分钟	12	6	≤R3
97990-5770050	50 ml 瓶	577	厌氧	16000-33000	30 分钟	24	11	≤R3
97990-5770250	250 ml 软管	577	厌氧	16000-33000	30 分钟	24	11	≤R3
97990-5331100	100 ml 软管	5331	空气湿度	50000	立即	12	1,5	≤R3